



جمهوری اسلامی ایران

ISIRI

۱۲۴۳

2st.Revision

MAY 2002

Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

استاندارد ملی ایران

۱۲۴۳

تجدد نظر دوم

اردیبهشت ماه ۱۳۸۱

منسوجات - تعیین ضخامت منسوجات و کالاهای نساجی

Textiles - Determination of thickness of textiles and textile products

Issuing authority : Institute of Standards and Industrial Research of Iran

P.O. Box : 14155-163 - Karaj - IRAN

Current office : No. 14, Shahid Shahrooz St. Valiasr Ave. Tehran

Tel. No. : 026-227-300-000

Fax No. : 026-227-299-000

E-mail : ISIRI@ISIRI.IR

Price : 100000 Rials

لایهه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در زمانی از تأسیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پس از آنکه این دانشگاه از سوی وزارت آموزش و پرورش مجاز شد، در سال ۱۳۴۷ با توجه
به نیازهای علمی و تحقیقی این دانشگاه، برخواسته از این دانشگاه برای تأمین
جهت این دانشگاه از سوی وزارت آموزش و پرورش مجاز شد. این دانشگاه در سال ۱۳۵۰
در شهر کرج تأسیس شد و این دانشگاه از سوی وزارت آموزش و پرورش مجاز شد.
دانشگاه کرج در سال ۱۳۵۲ با توجه به نیازهای علمی و تحقیقی این دانشگاه
برای تأمین این دانشگاه از سوی وزارت آموزش و پرورش مجاز شد. این دانشگاه از سوی
وزارت آموزش و پرورش مجاز شد و این دانشگاه از سوی وزارت آموزش و پرورش مجاز شد.
دانشگاه کرج در سال ۱۳۵۲ با توجه به نیازهای علمی و تحقیقی این دانشگاه
برای تأمین این دانشگاه از سوی وزارت آموزش و پرورش مجاز شد.

نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق

پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

دفتر مرکزی : تهران - بالاتراز میدان ولی عصر، کوچه شهید شهامتی، پلاک ۱۴

صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹

تلفن مؤسسه در کرج : ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸



تلفن مؤسسه در تهران : ۰۲۶۱-۲۸۰۹۳۰۸-۹

دورنگار : کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ تهران ۰۲۶۱-۲۸۰۲۲۷۶



بخش فروش - تلفن : ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵ دورنگار : ۰۲۶۱-۲۸۰۸۷۰۴۵



پیام نگار : ISIRI.INFOC@NEDA.NET



بها : ۸۰۰ ریال



Headquarter : Institute of Standards and Industrial Research of IRAN

P.O. Box : 31585-163 Karaj - IRAN

Central office : NO.14, Shahid Shahamati St., Valiasr Ave. Tehran

P.O. Box : 14155-6139

Tel.(Karaj) : 0098 261 2806031-8

Tel.(Tehran) : 0098 21 8909308-9

Fax(Karaj) : 0098 261 2808114

Fax(Tehran) : 0098 21 8802276

Email : ISIRI.INFOC@NEDA.NET

Price : 800 Rls

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده‌دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می‌باشد.

تدوین استاندارد در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می‌گیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت‌ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فناوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان‌های دولتی باشد. پیش‌نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمان‌های علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره «۵» تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می‌گردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرين پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمان‌ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می‌نماید. ترویج سیستم بین‌المللی یکاهای کالیبراسیون وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می‌باشد.

کمیسیون استاندارد "منسوجات- تعیین ضخامت منسوجات و کالاهای نساجی"
(تجدید نظر)

| <u>سمت یا نمایندگی</u> | <u>ائیس</u> |
|---|--|
| دانشگاه امیرکبیر | عسگر کاشانی، نادر (فوق لیسانس مهندسی نساجی) |
| اعضا: | |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | برهانی، صدیقه (فوق لیسانس مهندسی نساجی) |
| شرکت نساج ماشین | دانایی، محمد (لیسانس مهندسی نساجی) |
| شرکت نسج سنج | شکوهی رازی، محمد حسین (لیسانس مهندسی نساجی) |
| اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی | عرفانی تبار، مبترا (لیسانس مهندسی نساجی) |
| استان مرکزی | فرشاد، حسین (لیسانس مدیریت) |
| وزارت صنایع و معادن- اداره کل نساجی و پوشاک | |

دبیر

اطلسی، شهلا
(لیسانس فیزیک)

پیش‌گفتار

استاندارد "منسوجات - تعیین ضخامت منسوجات و کالاهای نساجی" نخستین بار در سال ۱۳۵۳ تهیه شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در نود و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد پوشک و فرآورده‌های نساجی و الیاف مورخ ۸۰/۱۰/۲۵ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین‌المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

1- BS EN ISO 5084: 1997

Textiles- Determination of the thickness of textiles and textile products

۲- استاندارد ملی ایران ۱۲۴۳: سال ۱۳۷۶ (تجدید نظر اول) - روش آزمون تعیین ضخامت منسوجات.

منسوجات- تعیین ضخامت منسوجات و کالاهای نساجی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، روش تعیین ضخامت منسوجات و کالاهای نساجی تحت فشار معین می‌باشد. این استاندارد در مورد کفپوشهای نساجی، منسوجات نباتی، ژئوتکستایل^۱ و پارچه‌های روکش شده که هر یک دارای استاندارد خاصی در این زمینه (طبق پیوست ب) هستند، کاربرد ندارد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی این مدرک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است که کاربران ذیقوع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/یا تجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

استاندارد ملی ایران ۹۴۸: سال ۱۳۷۰ محیط‌های استاندارد برای آماده کردن آزمایش منسوجات.

ISO 10012-1: 1992 Quality assurance requirements for measuring equipment-part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاح و/یا واژه با تعریف زیر بکار می‌رود:

۱- Geotextile

۱-۳ ضخامت منسوج

فاصله عمودی بین دو صفحه مرجع که با اعمال فشار یک کیلو پاسکال یا کمتر به منسوج، اندازه‌گیری می‌شود.

۴ اصول

ضخامت آزمونه بوسیله اندازه‌گیری فاصله بین صفحات مرجعی که آزمونه بین آن قرار گرفته بطوریکه با پایه فشارنده^۱ دایره‌ای شکل دستگاه موازی باشد، با اعمال فشار معین به سطح منسوج تعیین می‌شود.

آزمونه بین دو صفحه مرجع قرار گرفته و فشار معینی به آن اعمال می‌شود. فاصله عمودی بین صفحات مرجع پس از گذشت زمان معین، اندازه‌گیری و گزارش می‌گردد.

۵ وسائل لازم

۱-۵ دستگاه ضخامت سنج

صحت کار دستگاه ضخامت سنج باید مطابق با استاندارد ملی ایران ...^۲ باشد. دستگاه ضخامت سنج باید مجهز به وسایل زیر باشد.

۱-۱-۵ پایه‌های فشارنده قابل تعویض

با سطوحی متناسب با نوع پارچه مورد آزمون.

سطح پایه فشارنده برای انجام آزمون (20 ± 0.5) میلی‌متر پیشنهاد می‌گردد (به پیوست الف نیز رجوع شود). چنانچه از پایه‌های فشارنده با سطوح دیگری استفاده می‌شود، این مورد باید مورد توافق طرفین ذینفع قرار گرفته و در گزارش آزمون قيد گردد.

۱- Presser- foot

۲- تا تدوین این استاندارد به استاندارد ۱ ISO 10012-۱ رجوع شود.

صفحه مرجع

۱-۱-۵

قطر صفحه مرجع باید حداقل ۵۰ میلیمتر بیشتر از قطر پایه فشارنده (بند ۱-۱-۵) باشد.

وسایل برای هرگزت پایه فشارنده

۱-۱-۶

طوریکه سطح یاتاقان آن بطور افقی و موازی با صفحه مرجع (بند ۱-۱-۵) باشد و فشارهای $(0/01 \pm 1)$ کیلو پاسکال و $(0/001 \pm 0)$ کیلو پاسکال بتواند روی صفحه مرجع به آزمونه اعمال شود (به پیوست الف رجوع کنید).

درجه^۱ خفامت سنع

۱-۱-۷

با قابلیت ثبت فاصله بین سطح یاتاقان پایه فشارنده (بند ۱-۱-۵) و صفحه مرجع (۱-۱-۵) بادفت اندازه‌گیری $0/01$ میلیمتر.

زمان سنع

۱-۱-۸

شرایط محیط استاندارد برای آماده سازی و انجام آزمون

۶

شرایط محیط استاندارد برای آماده سازی نمونه‌ها و انجام آزمون باید طبق استاندارد ملی ایران ۹۴۸ باشد.

نمونه‌برداری، انتخاب و آماده سازی آزمون‌ها

۷

نمونه‌ها را طبق یکی از روش‌های زیر انتخاب نمایید:

۱-۷

الف) طبق دستورالعمل ارائه شده در استاندارد ویژگیهای کالای مورد آزمون.

ب) چنانچه دستورالعمل فوق موجود نباشد، طبق روش مورد توافق طرفین ذینفع.

۲-۷ سطح آزمون را طبق بند الف. ۳ انتخاب نمایید. برای پارچه‌هایی که نسبت به تغییر شکل حساس هستند (مثل پارچه‌های حلقوی بافت)، آزمونه‌ها را طبق بند الف. ۳ ببرید. چنانچه

پارچه‌های عریض بدون تغییر شکل قابل جابجا شدن نباشد، آزمونه‌ها را بپرسید.

۷-۱۳ آماده سازی نمونه‌ها یا آزمونه‌ها باید بدون اعمال نیرو به آنها صورت گیرد تا در شرایط

محیط استاندارد به حالت تعادل برسد.

یادآوری- حداقل زمان لازم برای آماده سازی نمونه‌ها، ۱۶ ساعت پیشنهاد می‌گردد.

۸ (وش آزمون)

۱-۸ پایه فشارنده دستگاه (بند ۱-۵) و صفحه مرجع را (بند ۲-۵) تمیز کنید. نحوه حرکت میله^۱ پایه فشارنده را کنترل کنید تا براحتی حرکت کند. وزنه مناسب را برای اعمال فشار مورد نظر برروی صفحه مرجع، روی پایه فشارنده قرار دهید و درجه ضخامت سنج (بند ۴-۵) را روی صفر تنظیم نمایید. انجام آزمون با اعمال فشار (0.01 ± 0.01) کیلو پاسکال پیشنهاد می‌گردد.

۲-۸ پایه فشارنده را بالا برد و نمونه یا آزمونه را بدون تغییر شکل و اعمال کشش روی صفحه مرجع قرار دهید. دقت کنید تا سطح آزمونه بفاضله حداقل ۱۵۰ میلیمتر از حاشیه پارچه بوده و عاری از چین و چروک و تاخور دگی باشد.

۳-۸ پایه فشارنده را به آرامی پایین آورده و پس از (30 ± 5) ثانیه، ضخامت را یادداشت کنید.

۴-۸ طبق بند ۲-۸ و ۳-۸، ضخامت حداقل ۵ قسمت مختلف نمونه یا ۵ آزمونه را اندازه‌گیری نمایید (به پیوست الف رجوع شود).

۹ (بیان نتایج)

طبق بند ۸ میانگین حسابی اعداد بدست آمده را با دقت 0.01 میلیمتر محاسبه کنید. ضرب تغییرات را با تقریب $1/0$ درصد و حدود اطمینان ۹۵ درصد را با تقریب 0.01 میلیمتر تعیین کنید.

۱۰ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید دارای اطلاعات زیر باشد:

- ۱-۱۰ استاندارد ملی ایران ۱۲۴۳
- ۲-۱۰ مشخصات پارچه، پهناى پارچه‌های کم عرض
- ۳-۱۰ سطح پایه فشارنده مورد استفاده
- ۴-۱۰ میزان فشار اعمال شده
- ۵-۱۰ تعداد آزمون
- ۶-۱۰ میانگین حسابی ضخامت پارچه یا کالای نساجی بر حسب میلیمتر و در صورت لزوم، ضریب تغییرات بر حسب درصد و حدود اطمینان ۹۵ درصد بر حسب میلیمتر (طبق بند ۹)
- ۷-۱۰ هرگونه انحراف از این استاندارد (طبق توافق طرفین ذینفع یا بعلل دیگر) با ذکر دلیل.

۱۰ گزارش آزمون

- گزارش آزمون باید دارای اطلاعات زیر باشد:
- ۱-۱۰ استاندارد ملی ایران ۱۲۴۳
 - ۲-۱۰ مشخصات پارچه، پهناى پارچه‌های کم عرض
 - ۳-۱۰ سطح پایه فشارنده مورد استفاده
 - ۴-۱۰ میزان فشار اعمال شده
 - ۵-۱۰ تعداد آزمون
 - ۶-۱۰ میانگین حسابی ضیخامت پارچه یا کالای نساجی بر حسب میلیمتر و در صورت لزوم، ضریب تغییرات بر حسب درصد و حدود اطمینان ۹۵ درصد بر حسب میلیمتر (طبق بند ۹)
 - ۷-۱۰ هرگونه انحراف از این استاندارد (طبق توافق طرفین ذینفع یا بعلل دیگر) با ذکر دلیل.

پیوست الف

سطوح پایه‌های فشارنده و فشار اعمال شده (الزامی)

الف. ۱ پایه فشارنده

اگر از سطح پایه فشارنده پیشنهادی، طبق بند ۱-۱-۵ استفاده نگردیده است، طبق یکی از روش‌های زیر عمل نمایید:

- برای پارچه‌های کم عرض (عرض مفید کمتر از ۵۰ میلیمتر)، سطح پایه فشارنده (100 ± 100 میلیمتر مربع با قطر $11/28 \pm 0/05$ میلیمتر).
- برای سایر پارچه‌ها، سطح پایه فشارنده (100 ± 10000 میلیمتر مربع با قطر $0/5 \pm 112/84$ میلیمتر).


الف. ۲ فشار

اگر از فشار پیشنهاد شده در بند ۱-۸ استفاده نگردید، فشار ($0/001 \pm 0/1$) کیلو پاسکال برای پارچه‌های پرزدار، خاب دار یا حوله‌ای و پارچه‌های حلقوی بافت را مورد استفاده قرار دهید.

الف. ۳ سطح مورد آزمون

وضعیت سطح مورد آزمون یا آزمونهای در پارچه، در شکل الف. ۱ نشان داده شده است.

ابعاد بر حسب میلیمتر



شکل (الف) ۱- وضعیت سطوح مورد آزمون یا آزمونه‌ها

پیوست ب

فهرست استانداردهای مرجع

(اطلاعاتی)

برای تعیین ضخامت کفپوشها، منسوج نبافته و ژئوتکستیل به استانداردهای زیر مراجعه کنید:

استاندارد ملی ایران ۸۸۹: سال ۱۳۶۹ کفپوشهای نساجی - روش تعیین ضخامت

استاندارد ملی ایران ۴۳۰۹: سال ۱۳۷۶ منسوجات نبافته - روش تعیین ضخامت

ISO 9865: 1990 Geotextile- Determination of thickness at Specified pressures